

Aviva Tiefengrund WV

4074000200

Водоразбавляемая грунтовка для внутренних и наружных помещений для профессионального и непрофессионального (частного) применения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общее описание Легкая в применении, водоразбавляемая грунтовка, со слабым запахом и хорошей проникающей способностью. Укрепляет песчаные и выравнивает сильно или неравномерно абсорбирующие минеральные основания.

Особые свойства • **Французский регламент DEVL1104875A** (маркировка строительных покрытий) по выбросам летучих загрязнителей: A +



Сфера применения Для песчаных и абсорбирующих минеральных оснований таких как гипс, бетон, стяжки и гипсовые материалы и т. д. для внутреннего и наружного применения.



НАНЕСЕНИЕ

Указание по нанесению

- Перед применением размешать или хорошо взболтать продукт.
- Температура применения, объекта и окружающей среды не менее + 5°C.
- Оптимальные условия для нанесения: температура между 15 – 25 °C при относительной влажности воздуха между 40 – 80 %.
- Наносить кистью или щеткой
- Поверхности из гипсокартона предварительно прогрунтовать Aviva Tiefengrund WV с разбавлением водой 1:1.
- На сильно абсорбирующих основаниях наносите неразбавленным
- Следует избегать глянцеваания при сушке
- Высокая влажность воздуха и / или низкие температуры замедляют процесс высыхания

01-19 (вместо 02-15) ZKL 4074

Лакокрасочный завод ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-190, Факс: 0043/5242/6922-309, e-mail: technical-support@adler-lacke.com

Способ нанесения

Способ нанесения	Кистью
Разбавление	Водой
Коэффициент разбавления	до 1:1
Удельный расход (м ² /л) неразбавленный	ок. 8
Удельный расход (м ² /л) разбавленный	ок. 16

Форма, свойства основания влияют на расход / укрывную способность. Точные значения расхода можно определить только с помощью предварительного тестового покрытия.

Время высыхания

(при температуре 23 °C и относительной влажности воздуха 50 %)



Последующий слой	после ок. 5 часов
------------------	-------------------

Приведенные цифры являются ориентировочными. Высыхание зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности.

Низкая температура и / или высокая влажность могут увеличить время высыхания.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей (слишком быстрое высыхание).

Очищение рабочего инструмента

Очистить сразу после использования с помощью воды.

Для удаления засохших остатков лака мы рекомендуем использовать очиститель ADLER Abbeizer Express 8313000300.

ОСНОВАНИЕ**Вид основания**

Для абсорбирующих минеральных оснований таких как штукатурки, бетон, стяжки и т.д., гипсовых материалов, а также впитывающих прочных старых покрытий.

Свойства основания

Основание должно быть сухим, чистым, иметь несущую способность, быть очищенной от таких веществ как жир, воск, силикон, смола и т.д., а также от древесной пыли. Необходимо проверить на пригодность покрытия. Обратите внимание на австрийский стандарт ÖNORM B 2230 часть 2.

См. также правила выполнения подрядно-строительных работ, Часть С, DIN 18363, параграф 3; Малярно-лаковые работы.

Нестабильные покрытия необходимо полностью удалить.

Подготовка основания

- Для чистых, сухих и прочных оснований не требуется предварительная обработка.
- Отремонтируйте небольшие трещины, отверстия или следы ударов подходящей шпаклевкой. Прошлифуйте неровности и тщательно удалите пыль.
- Свежая штукатурка, бетон и стяжка должны сохнуть в течение как минимум 4 недель. В случае наличия загрязнений, антиадгезионной смазки или слоя пыли очистить механическим способом.
- Удалить следы масел и жиров с помощью ADLER Entfetter 80394.
- Клеевую краску тщательно отмыть.

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Первичное покрытие	Один слой Aviva Tiefengrund WV 4074000200 В зависимости от впитывающей способности разбавить до соотношения 1:1 с водой
Промежуточное и финишное покрытие	Желаемый цвет интерьерной краски Aviva, фасадной краски ADLER или бетонное покрытие ADLER. Изучить соответствующие инструкции.

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Емкость	1 л; 5 л; 10 л
Оттенки	Бесцветный 4074000200
Дополнительные продукты	ADLER Entfetter 80394 ADLER Abbeizer Express 8313000300

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок годности /Условия хранения	  <p>Минимум 3 года в оригинальной закрытой упаковке. Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °C).</p>
GISCODE	BSW20
Технические характеристики	Содержит летучие органические соединения Предельное значение ЕС для Aviva Tiefengrund WV (Kat. A/e): 30 г/л (2010). Aviva Tiefengrund WV содержит максимум <1 г/л летучих органических соединений.
Указания по технике безопасности	 <p>Более подробную информацию по технике безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также утилизации можно найти в паспорте безопасности. Актуальный паспорт безопасности можно найти по ссылке: www.adler-lacke.com.</p> <p>На переработку отдавать только пустые контейнеры, не содержащие остатков продукта. Жидкие остатки продукта можно утилизировать так же, как и остатки красок на водной основе, засохшие остатки продукта - как отвержденные краски или как бытовые отходы.</p>