

## Vivido Terra Wax-Oil

7036

Экологическое **масло** на водной основе **с воском** для **коммерческого и непрофессионального (частного) применения**

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

#### Общее описание

Масло для древесины на водной основе с воском для использования внутри помещений, разработанное с использованием отборного возобновляемого сырья и сертифицированное по стандарту Cradle to Cradle Silver. С помощью продукта можно создавать естественные, матовые поверхности, приятные и бархатисто-мягкие на ощупь. Этот простой в использовании продукт разработан без добавления растворителей и пластификаторов.

#### Особые свойства

##### Стандарты испытаний



- Соответствует австрийскому стандарту **ÖNORM EN 71-3**  
Безопасность игрушек; Миграция определенных элементов (отсутствие тяжелых металлов)
- Соответствует **DIN 53160-1 und DIN 53160-2**  
Устойчивость к воздействию пота и слюны
- Соответствует критериям **Eingetragen in baubook**
- Серебряная сертификация **Cradle to Cradle Certified® Silver**  
- это глобальный стандарт для безопасных, экологически чистых и ответственно изготовленных продуктов
- Класс **A+** в соответствии с французской директивой **DEVL1104875A Durch externes Prüffertifikat bestätigt.**  
о маркировке продуктов для покрытия строений по объему выделения летучих вредных веществ.


#### Сфера применения



Деревянные элементы интерьера из хвойных пород, такие как элементы стен и потолка, а также открытые фермы крыши.

### НАНЕСЕНИЕ

#### Указание по нанесению



- Перед применением размешать продукт.
- Температура применения, объекта и окружающей среды не менее **+10°C**.
- Оптимальные условия для нанесения: температура между **15 – 25°C**, при относительной влажности воздуха между **40 – 80 %**.

- Выделение смолы нельзя избежать с помощью технологии нанесения покрытия.
  - Для досок с пазогребневым соединением мы обычно рекомендуем покрасить их перед установкой; если это невозможно, нанесите на область пазогребневого соединения лишь небольшое количество краски, чтобы избежать прилипания.
  - Рекомендуется использовать акриловую кисть для нанесения при покраске.
  - Тщательно закройте и замаскируйте участки, которые не подлежат покраске
- Аккуратно прикройте и заклейте с помощью ленты те участки, которые не могут быть покрыты.

Любые изменения в процессе обработки, условия окружающей среды, несоблюдение инструкций или использование не перечисленных продуктов могут негативно повлиять на результат.

### Способ нанесения



	Чашечный пистолет	Кисть
Дюза(Ø мм)	1,8 - 2,0	-
Давление (бар)	3 - 4	-
Укрывистость за нанесение (м²л)	80 - 100	

Продукт готов к применению!

Форма, текстура и влажность основания влияют на расход/ укрывистость. Точные значения расхода можно определить только с помощью пробного покрытия.

### Время высыхания

(при 23 °C и 50 % относ.влаж.)



Последующее покрытие	прим. 6 часов
Полное высыхание	прим. через 16 часов

Приведенные цифры являются ориентировочными. Высыхание зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности.

Низкая температура и / или высокая влажность могут увеличить время высыхания.

Избегайте прямого солнечного света!

### Очищение рабочего инструмента



Очищать водой сразу после использования.

Засохшие остатки краски рекомендуем удалять с помощью ADLER Abbeizer Express 8313.

## ОСНОВАНИЕ

### Вид основания

Древесина хвойных пород

### Свойства основания

Основание должно быть сухим, чистым, иметь несущую способность, быть очищенной от таких веществ как жир, воск, силикон, смола и т.д., а также от древесной пыли.

Обратите внимание на следующие документы:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Актуальные технические правила BFS


### Влажность древесины

15 % ± 2 %

<b>Подготовка основания</b>	<p>Шлифование древесины: зернистость 120 - 180</p> <p>Острые края закруглить, очистить и удалить выделения, смолу или серницу.</p> <p><b>Старые покрытия:</b></p> <p>Прочные старые покрытия шлифовать зерном 240 - 280 и очистить. Удалите непрочные, рыхлые слои покрытия.</p> <p>Проверьте совместимость нового покрытия на неповрежденных существующих покрытиях.</p>
<b>СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ</b>	
<b>Грунтовка</b>	<p>1 x Vivido Terra Wax-Oil (7036)</p> <p>промежуточное высыхание: прим. 6 часов</p> <p><b>Старые покрытия:</b></p> <p>Для неповрежденных, целых существующих покрытий грунтовка не требуется, но следует проверить совместимость нового покрытия.</p> <p>Повреждённые участки в нетронутых старых покрытиях должны быть предварительно обработаны так, чтобы они соответствовали соответствующему основанию.</p> <p>Нанесение аналогично нанесению нового слоя покрытия.</p>
<b>Промежуточная шлифовка</b>	<p>Легкая шлифовка, зерном 240 – 280</p> <p>Удалите шлифовальную пыль.</p>
	
<b>Финишное покрытие</b>	<p>1 x Vivido Terra Wax-Oil (7036)</p>
<b>УХОД И ОБНОВЛЕНИЕ</b>	
<b>Уход и обновление</b>	<p>При необходимости удалите пыль и грязь с сохранившихся поверхностей и покройте 1-2 раза Vivido Terra Wax (7036).</p>
<b>СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА</b>	
<b>Емкость</b>	<p>375 мл, 750 мл, 2,5 л, 10 л</p>
<b>Оттенки</b>	<p><b>Стандартный:</b> Farblös, колеруемый (7036000220)</p> <p>Оттенки получаются при использовании системы колерования <b>ADLER Color4you</b>.</p> <p>Конечный тон зависит от цвета самой древесины, от количества нанесения и цвета пропитки и финишного покрытия.</p> <p>Рекомендуется сделать пробное нанесение на основе для оценки окончательного оттенка.</p> <p>Для обеспечения ровного цвета использовать только материал с тем же серийным номером на упаковке.</p> <p>Колерованный продукт использовать в течение 12 месяцев.</p> <p>Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой работы <b>ARL 800 для работы (включая уход и обслуживание) с дозирующими машинами ADLER Mix, Pur Mix и Color4You</b>.</p>
<b>Дополнительные продукты</b>	<p>Abbeizer Express (8313)</p> <p>Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими техническими описаниями продукции.</p>

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Срок годности /Условия хранения



Минимум 3 года в оригинальной закрытой упаковке.

Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °C).

Плотно закрыть открытые емкости и потреблять содержимое как можно быстрее.

### Технические характеристики

Содержание ЛОС в готовой к использованию смеси: предельное значение в соответствии с директивой 2004/42/ЕС для Vivido Terra Wax-Oil (Cat A/e): 130 г/л. Vivido Terra Wax-Oil содержит не более 30 г/л ЛОС.

### Декларация ингредиентов согласно VdL-RL 01

Алкидные смолы / Неорганические белые и окрашенные пигменты / Органические пигменты / Вода / Смачивающие средства / Добавки для реологии / Добавки для интерфейсов / Средства для защиты от кожи / Сушительные средства (сиккативы) / Консерванты

Содержит 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Может вызвать аллергические реакции.

**Информация для аллергиков по тел. +43 5242 6922-713.**

### GISCODE

BSW20

### Указания по технике безопасности



Даже при обработке продукции с низким уровнем выбросов необходимо соблюдать обычные меры предосторожности.

При шлифовании используйте пылевой фильтр P2/P3. Не вдыхайте распыляемую жидкость. Используйте комбинированный фильтр A2/P2 и защитные очки.

При необходимости медицинской консультации держите под рукой контейнер с продуктом или этикетку.

При попадании в глаза немедленно промойте водой.

Хранить в недоступном для детей месте.

Обеспечивайте хорошую вентиляцию во время обработки и сушки.

Не ешьте, не пейте и не курите во время работы.

Не допускайте попадания в канализацию, водоемы или почву.

Утилизируйте только полностью пустые контейнеры. Остатки жидкого материала можно утилизировать как отходы от красок на водной основе, а остатки сухого материала — как затвердевшую краску или бытовые отходы.

Дополнительную информацию о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Актуальную версию можно загрузить с сайта [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).